

# **Сверхбыстрые сцинтилляторы для ПЭТ на основе кристаллов и керамики из $\text{BaF}_2$**

**Д.М. Селиверстов**

**Ю.И. Гусев, Д.В. Леушев, С.В. Косьяненко, В.М. Суворов – ПИЯФ**

**Е.А. Гарифин, П.Е. Гусев, А.Н. Смирнов – ЗАО ИНКРОМ**

**П.А. Родный, С.Д. Гайн - СПбПГУ**

**И.А. Миронов - ГОИ**


# Параметры отбора сцинтилляторов при создании детекторов


1. Прозрачность на длине волны высвечивания
2. Большой световой выход
3. Высокая плотность материала
4. Короткое время сцинтиляции
5. Отсутствие гигроскопичности
6. Температурная стабильность оптических свойств
7. Механические свойства
8. Стоимость сцинтиллятора

# Свойства неорганических сцинтилляторов


Сцинтиллятор	Плотность г/см <sup>3</sup>	Длина волны, нм	Индекс рефракции	Время мкsec	Абсолютный выход, фот./МэВ
NaI(Tl)	3,67	415	1,85	0,23	38 000
CsI(Tl)	4,51	540	1,80	0,68(64%) 3,34(36%)	65 000
BGO	7,13	480	2,15	0,3	8200
CeF <sub>3</sub>	6,16	310, 340	1,68	0.005, 0.027	4400
LSO	7.4	420	1.82	0.047	25 000
BaF <sub>2</sub> (fast component)	4.89	220		0.0006	1400
BaF <sub>2</sub> (slow component)	4.89	310	1.56	0.63	9500

# ПЭТ






*Longitudinal transmittance of  $\text{BaF}_2$  samples*






*Transmittance of  $BaF_2$ -0.12% $CeF_3$  crystal from ingot 3117 and ceramics*



*Transmittance of  $BaF_2-0.12\%CeF_3$  crystal from ingot 3120 and ceramics*


# Влияние различных легирующих элементов на прозрачность образцов







### *X-ray induced emission spectra of ceramics*


# Kinetics and light output of BaF<sub>2</sub> ceramics versus CeF<sub>3</sub> doping





Sample	Form	Ce <sup>3+</sup> mol. %	$\tau_1$ ns	$\tau_2$ ns	$\tau_3$ ns	Yield Ph/keV
BaF <sub>2</sub>	ceram	-	0.9	550	-	11.0
BaF <sub>2</sub>	cryst	-	0.9	550	-	11.0
BaF <sub>2</sub> :Ce	ceram	0.1	~1	47	550	26.5
BaF <sub>2</sub> :Ce	cryst	0.1	~1	33	550	17.0
BaF <sub>2</sub> :Ce	ceram	0.05	~1	28	490	19.5
BaF <sub>2</sub> :Ce	cryst	0.025	~1	33	540	17.5
BGO	ceram	-	-	60	260	8.0

# Dependence of $\text{BaF}_2$ kinetic properties versus $\text{CeF}_3$ admixture







## *Kinetics of $\text{BaF}_2$ samples*



*Influence of Cd doping on the ceramics*



*Influence of Cd doping on the crystal  $\text{BaF}_2$*

# *Influence of Cd doping on optical parameters*


State	Concentration of Cd, Mol.%	Light output, a.u	Decay time, ns
Crystal	0.1	39470	397 5
Ceramic	0.1	49260	441 7
Crystal	0.3	30380	429 6
Ceramic	0.3	10900	446 7

# Кристаллы BaF<sub>2</sub>, легированные Sc

Изгото́влены и протести́рованы образцы кристаллов размером 5 5 15 мм и 10 10 15мм с содержанием Sc 1% и 2%.

Производится изгото́вление образцов керамики BaF<sub>2</sub>, легированных Sc аналогичного размера.



### Transmittance along samples doped by Sc





# Annealing of BaF<sub>2</sub>: ScF<sub>3</sub> ceramics in CF<sub>4</sub>

ScF <sub>3</sub> %	δ, %	CF <sub>4</sub>	τ <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	I <sub>2</sub>
-	243.3	-	2.0 0.1	762 17	500 7	45 0.4
-	243.3	+	1.7 0.1	2154 30	490 8	33 0.4
0.5	197.5	-	1.8 0.1	1377 24	390 5	44 0.4
0.5	197.5	+	1.7 0.1	2666 32	384 6	33 .5
2.0	214.3	-	1.9 0.1	2015 30	383 5	40 .5
2.0	214.3	+	2.0 0.1	2570 30	405 6	30 0.4



# Влияние отжига керамик из $\text{BaF}_2$ в атмосфере $\text{CF}_4$ на кинетические свойства



Чистая керамика  $\text{BaF}_2$  без отжига (1) и с отжигом в  $\text{CF}_4$  (2)





Керамика  $\text{BaF}_2\text{:}0.5\%\text{ ScF3}$  без отжига (1), с отжигом в  $\text{CF}_4$  (2)





Керамика  $\text{BaF}_2\text{:}2\%\text{ ScF3}$  без отжига (1), с отжигом в  $\text{CF}_4$  (2)

# Kinetic measurements of the prototype samples



# Световыход кристаллов $\text{BaF}_2$ , легированных Sc.



# Список публикаций группы ФЭЯ в 2010 году.

1. А.А. Демиденко, Yu. Gusev, D.M. Seliverstov et al.  
“Scintillation Parameters of BaF<sub>2</sub> and BaF<sub>2</sub>:Ce<sup>3+</sup> ceramics”. Optical Materials 32 (2010) 1291-1293.
2. П.А. Родный, ... Ю.И. Гусев, Д.М. Селиверстов et al.  
“Спектрально-кинетические характеристики кристаллов и нанокерамик на основе BaF<sub>2</sub> and BaF<sub>2</sub>: Ce”. ФТТ 52 (2010) 1780-1784.
3. S.A. Eliseev, Yu. N. Novikov, M.D. Seliverstov et al.  
“A new route to the neutrino mass measurement of <sup>194</sup>Hg and <sup>194</sup>Au”. Phys. Lett. B6A3 9 (2010) 426-429.
4. M. Block ..., S.A. Eliseev, Yu. N. Novikov, G.K. Vorobjev et al.  
“Direct mass measurement above uranium bridge the gap to the island of stability”. Nature Lett. 463 (2010) 785-787.
5. D. Rodrique ..., Yu. N. Novikov, Yu. I. Gusev, M.D. Seliverstov et al.  
“MATS – project at FAIR” Eur. Phys. J. Special Topics 183 (2010) PP1-123.

6. J.D. Vergados and Yu. N. Novikov. “Exploring new features of neutrino oscillations with very low energy monoenergetic neutrinos”.  
Nucl. Phys. B 839 (2010) 1-20.
7. K. Blaum, S.A. Eliseev, and Sz. Nagy.  
“Penning traps and Fundamental Physics”.  
AIP Conf. Proc. 126 (2010) 293-299.
8. F. Herfurth, ...A. Sokolov, G. Vorobjev. “HITRAP – Heavy, Highly-charged Ions and Antiprotons at Rest”.  
Acta Physica Polonica B, 41, No. 2, February 2010.
9. M. Block, S.A. Eliseev, Yu.N. Novikov, ...G.K. Vorobjev.  
“Penning trap mass measurements of trans-fermium elements with SHIPTRAP”.  
Hyperfine Interaction 196 (2010) 225-231.
10. Z.Y.Sun, L.Andronenko et al., "Isospin Diffusion and Equilibration for Sn+Sn collisions at E/A=35 MeV"  
Phys. Rev. C 82, 051603(R) (2010).